



PINTURAS ADHLER, S.A.
Km. 20.5 Carretera Libre México
Puebla, Los Reyes La Paz; Estado de
México. Tel. 01 (55) 58580610
01800-7127903
www.pinturasadhler.com.mx

FICHA TÉCNICA

CLARA PLUS LINEA BCU T90

TIPO: POLIURETANO
ACABADO: BRILLANTE
COLOR: TRANSPARENTE
USO: AUTOMOTRIZ

La **Clara-Plus** de poliuretano se utiliza como acabado Bicapa sobre nuestra Base Color Universal, dejando un acabado excelente, con un brillo, transparencia y profundidad superior a cualquier acabado similar, **La Clara-Plus** también es susceptible de aplicarse sobre esmalte acrílico catalizado, esmalte secado rápido catalizado, o esmalte de poliuretano catalizado. La Clara-plus de poliuretano es de secado medio y se puede usar en cualquier tipo de clima aun donde la temperatura y la humedad son elevadas.



La **Clara-Plus** también proporciona protección contra los rayos ultravioleta gracias a una combinación de filtros solares de la más alta calidad, evitando que haya amarillamiento prematuro o cambios de color en los acabados.

MODO DE EMPLEO

Mezclar perfectamente cuatro partes en volumen de **Clara-Plus** con una parte en volumen de catalizador ADH-900 (es decir por cada litro de **Clara-Plus** adicionar 0.250 Lts. de catalizador universal) esta mezcla puede reducirse hasta de un 90% a un 100% con **Solvente para Clara-Plus** (D 500 F 100)

ADVERTENCIA: UTILICE LOS SOLVENTES RECOMENDADOS POR PINTURAS ADHLER, NO UTILICE THINNER ESTANDAR NI SOLVENTES GENERICOS, ESTOS AFECTAN EL ACABADO FINAL.

Para obtener óptimos resultados si desea pulir este acabado se recomienda hacerlo a las 48 horas después de haberlo aplicado.

CUALQUIER DUDA CONSULTE A NUESTRA ÁREA TÉCNICA

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos húmedas de **Clara-Plus** a una presión de aplicación de 3Kg/cm². Se debe permitir un oreo entre la primera mano y la segunda de 10 minutos y en las siguientes manos de 10 a 15 minutos dependiendo de la temperatura ambiente.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Es muy importante limpiar el equipo inmediatamente después de haber sido utilizado, el tiempo de vida útil de la mezcla es de 3 a 4 horas dependiendo de la temperatura ambiente, una vez transcurrido este tiempo no recomendamos aplicar el producto ya que sus propiedades iniciales pueden sufrir alteraciones. Como son: una aplicación grumosa, o que el material se seque en el equipo de aplicación.

Presentación del Producto:

Envase de 1 lt.
Envase de 4 lts.
Envase de 19 lts.



PINTURAS ADHLER, S.A.
Km. 20.5 Carretera Libre México
Puebla, Los Reyes La Paz; Estado de
México. Tel. 01 (55) 58580610
01800-7127903
www.pinturasadhler.com.mx



CARACTERISTICAS CLARA PLUS

<i>Viscosidad en copa ford No. 4</i>	<i>50-55 seg.</i>
<i>% de Sólidos</i>	<i>48-50%</i>
<i>Reductor recomendado</i>	<i>D500 F 100</i>
<i>% de reductor recomendado</i>	<i>90-100%</i>
<i>Equipo de aplicación</i>	<i>Pistola de aire</i>
<i>Presión de aplicación</i>	<i>3 Kg. /cm2 (45lb/in2)</i>
<i>Sistemas de Repintado recomendados</i>	<i>Esmalte Acrílico, Secado Rápido, Base Color, Esmalte de Poliuretano.</i>
<i>Cámara Salina</i>	<i>600 Hrs. Pasa.</i>
<i>Secado libre de polvo</i>	<i>10 min.</i>
<i>Secamiento al tacto</i>	<i>15 min.</i>
<i>Secamiento al manejo</i>	<i>3-4 Hrs.</i>
<i>Tiempo de Secado Duro</i>	<i>24-48 Hrs.</i>
<i>Brillo a 60 grados en Glossmeter (pulido)</i>	<i>96 unidades</i>
<i>Catalizador recomendado</i>	<i>ADH-900</i>
<i>% de catalización</i>	<i>25% en Vol. (4:1)</i>
<i>Rendimiento por litro a 1.5 mls. De grosor</i>	<i>12 mts².</i>

CUALQUIER DUDA CONSULTE A NUESTRA ÁREA TÉCNICA

