



PINTURAS ADHLER, S.A.

Km. 20.5 Carretera Libre México
Puebla, Los Reyes La Paz; Estado de
México. Tel. 01 (55) 58580610
01800-7127903
www.pinturasadhler.com.mx

FICHA TÉCNICA

ESMALTE SECADO RÁPIDO

LINEA E 700

TIPO: ALQUIDAL-ACRILICO
ACABADO: BRILLANTE
COLORES: VER CATALOGO DE TINTES
USO: AUTOMOTRIZ

El Esmalte de Secado Rápido Adhler, es un esmalte de secado al aire, que presenta propiedades como: brillo de espejo sin necesidad de pulir, buena nivelación de película, secamiento libre de polvo similar al de una laca. Puede ser usado para repintado de vehículos como: automóviles, camiones, tractores e implementos agrícolas, así como para usos decorativos e industriales.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda mezclar perfectamente el esmalte antes de usarlo, por cada litro de esmalte de secado rápido adicionar de medio litro a tres cuartos de litro de solvente para esmalte acrílico o Thinner acrílico dependiendo de la temperatura. Regulando la presión del aire del sistema de aplicación a 3 Kg. /cm², y filtrando el material antes de su aplicación, se recomienda aplicar un máximo de tres manos de Esmalte de Secado Rápido, permitiendo un oreo entre mano y mano de 15 a 20 minutos. Siendo los acabados orgánicos y metálicos, colores muy difíciles de cubrir, se recomienda aplicar el sistema de Fondos Universales del 1 al 7 dependiendo del tono del color.

SISTEMA CATALIZADO

Para obtener un acabado con mayor durabilidad, dureza, brillo y resistencia química, se aplica El Esmalte de Secado Rápido catalizándolo con Activador ADH-800 ó el ADH-900 de la siguiente forma: A cuatro litros de de Secado Rápido sin reducir adicionar medio litro de activador ADH-800/ADH es decir en una proporción (8:1).

ADVERTENCIA: UTILICE LOS SOLVENTES RECOMENDADOS POR PINTURAS ADHLER, NO UTILICE THINNER ESTANDAR NI SOLVENTES GENÉRICOS, ESTOS AFECTAN LOS TONOS DE LOS COLORES Y EL ACABADO FINAL.



SISTEMA BICAPA

El Esmalte de Secado Rápido deberá catalizarse, una vez transcurrido el tiempo de secado de 20 a 30 minutos de la última mano de color deberá de recubrirse inmediatamente con Clara-Plus o la Clara de Alto Brillo Adhler, (Ver instrucciones de uso de cada producto).

**NOTA: LA VIDA UTIL DEL
ESMALTE DE SECADO RÁPIDO
ES DE 4 A 6 HORAS,
DEPENDIENDO DE LAS
CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS.**

Presentación del Producto:

Envase de 4 lts.
Envase de 19 lts.

**CUALQUIER DUDA CONSULTE A
NUESTRA ÁREA TÉCNICA**



PINTURAS ADHLER, S.A.
Km. 20.5 Carretera Libre México
Puebla, Los Reyes La Paz; Estado de
México. Tel. 01 (55) 58580610
01800-7127903
www.pinturasadhler.com.mx



CARACTERÍSTICAS ESMALTE SECADO RÁPIDO

<i>Viscosidad en copa ford No. 4</i>	<i>80 seg.</i>
<i>Molienda/Limpieza (HEGMAN)</i>	<i>7H/7H</i>
<i>Reductor recomendado</i>	<i>D500 F 10, F 20</i>
<i>% de reductor recomendado</i>	<i>50-75%</i>
<i>Viscosidad de aplicación en copa ford No. 4</i>	<i>14-18 seg.</i>
<i>Equipo de aplicación</i>	<i>Pistola de aire</i>
<i>Presión de aplicación</i>	<i>3 Kg. /cm² (45lb/in²)</i>
<i>Primarios recomendados</i>	<i>Sintético, Automotivo, Universal, Acrílico Nivelador, Novoprimer.</i>
<i>Grosor de la película seca</i>	<i>3 mils.</i>
<i>Secamiento al tacto</i>	<i>5- 10 min.</i>
<i>Secamiento libre de huella</i>	<i>2-3 Hrs.</i>
<i>Brillo a 60 grados en Glossmeter (pulido)</i>	<i>90 unidades</i>
<i>Catalizador recomendado</i>	<i>ADH-800/ADH-900</i>
<i>% de catalización</i>	<i>12.5% en Vol. (8:1)</i>

CUALQUIER DUDA CONSULTE A NUESTRA ÁREA TÉCNICA